

## FORTICO 1C MATE - SATINADO

Acabado de poliuretano al agua para suelos de parqué sometidos a un tráfico normal. FORTICO 1C proporciona a la madera una excelente resistencia química y mecánica, se puede aplicar fácilmente sin solapamientos ni marcas de rodillo. FORTICO 1C ha sido desarrollado para el acabado de parqué y suelos de madera en viviendas y otros lugares sometidos a un desgaste habitual.

- » Extremadamente resistente a los arañazos gracias a la tecnología anti arañazos.
- » Alta resistencia al desgaste.
- » No se deteriora.

### DATOS TÉCNICOS

#### Tipo de producto

base de agua

#### Limpieza

agua

#### Viscosidad

+/- 20 s - DIN 4 mm

#### Componentes sólidos

+/- 32 %

#### Grado de brillo

Mate 15-25 - Satinado 45-50

#### Rendimiento

10-12 m<sup>2</sup>/litro por capa

#### Tiempo de secado

Ligeramente transitable después de: 12 horas.  
Totalmente curado después de: 8 a 10 días.

#### Grano de lijado

P 120-150

#### Almacenamiento/transporte

entre 5 °C y 25 °C

#### Tratamiento de residuos

deseche los residuos y envases vacíos de acuerdo con sus ordenanzas locales.



1L

5L



### PREPARACIÓN

Asegúrese de que todas las capas anteriores se hayan eliminado por completo y de que la superficie de la madera no tenga restos de polvo y otras impurezas. lijado con el método correcto : lijado profundo con grano 60-80-100 y luego lijado con grano 100. Se puede utilizar en madera lijada, alisada y cepillada. Para un acabado más ligero y natural, se puede utilizar primero WOODLOOK PLUS como base. Para los suelos radiantes, los tipos de madera exótica y el corcho, se recomienda el FORTICO SEALER como primera capa.

### APLICACIÓN

FORTICO 1C puede utilizarse como base y capa de acabado. Aplicar el producto con brocha o rodillo de pelo corto (microfibra de 8 mm) en 3 capas. Primera capa: aplicar aprox. 80-100 g/m<sup>2</sup> y dejar secar +/- 4 horas.

Segunda capa: aplicar aprox. 80-100 g/m<sup>2</sup> de la misma manera que la primera capa y dejar secar durante +/- 6 horas. A continuación, lijar con grano 180-220, eliminar el polvo y aplicar la tercera capa - aprox. 80-100 g/m<sup>2</sup>.

### ACABADO

FORTICO puede utilizarse como base y como capa de acabado.

### MANTENIMIENTO

Mantenimiento habitual con Ciranova® HARD FLOOR FRESH. Utilice UNICARE X-MATT o HARD FLOOR POLISH para el mantenimiento periódico. Utilice HARD FLOOR CLEANER para limpiar los suelos muy sucios y para eliminar las capas viejas de barniz.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE ⚠

Utilizar solo materiales no corrosivos. Limpiar todos los materiales con agua inmediatamente después de su uso. En el caso de maderas exóticas, se debería hacer una prueba del acabado antes de usarlo. Para aplicaciones industriales, póngase en contacto con el servicio técnico de Ciranova®. **Los productos al agua cuando entran en contacto con el aire pueden formar películas. Si es necesario, filtrar antes de usar.**